Characteristic	ASTM Test Method	N-115	N-121	N-134	N-220	N-234	N-326	N-330	N-339	N-347	N-375
Oil adsorption (ml/100g)	D 2414	113	131	127	114	125	72	102	120	124	114
Iodine no. (mg/g)	D 1510	160	121	142	121	120	82	82	90	90	90
Ash (% max.)	D 1506	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sieve residue 325 mesh (ppm max.)	D 1514	500	250	250	250	200	350	200	500	200	250
Nitrogen surface area (m^2/g)	D 6556	137	122	143	119	119	78	82	90	85	93
Appearance	-	Black pellets	Black pellets	Black pellets	Black pellets	Black pellets	Black pellets	Black pellets	Black pellets	Black pellets	Black pellets