

Parametro	ASTM Methodi di test	LB/P	LB/S
Assorbimento d'olio (ml/100g)	D 2414	40	40
N° Iodio (mg/g)	D 1510	8	8
Valore di pH	D 1512	9	9
Ceneri (% max.)	D 1506	0,1	0,1
Residuo al setaccio 325 mesh (ppm max.)	D 1514	27	34
Densità di volume (kg/m ³)	D 1513	500	360
Forma fisica	-	Microgranuli neri	Microgranuli neri