

<b>Parametro</b>	<b>ASTM Methodi di test</b>	<b>MT N-990</b>	<b>MT N-991</b>
<b>Assorbimento d'olio</b> (ml/100g)	D 2414	40	40
<b>N° Iodio</b> (mg/g)	D 1510	8	8
<b>Valore di pH</b>	D 1512	9	9
<b>Ceneri</b> (% max.)	D 1506	0,1	0,1
<b>Residuo al setaccio 325 mesh</b> (ppm max.)	D 1514	27	34
<b>Densità di volume</b> (kg/m <sup>3</sup> )	D 1513	500	360
<b>Forma fisica</b>	-	Microgranuli grigio-nero	Microgranuli grigio-nero